TECHNICAL INFORMATION 1561 GLOSS

TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307			
constructie	*construction*	ISO 2424	1/10" level loop pile
poolmateriaal	*yarn content*	ISO 2424	100% PA 6
rug	*backing*	ISO 2424	Ceneva® Actionbac®
gebruiksklasse	*suitability*	EN 1307	23 / 32 medium contract use
poolgewicht	*pile weight*	ISO 2424	660 gr/m^2
totaal gewicht	*total weight*	ISO 8543	1460 gr/m^2
pooldikte	*pile height*	ISO 1766	2.8 mm
totaal dikte	*total thickness*	ISO 1765	5.1 mm
noppental	*tuft density*	ISO 1763	262,000 tufts/m^2
breedte	*width*	CEN/TS 14159	ca. 4 m
warmtedoorlaatweerstand	*thermal resistance*	ISO 8302	0.10 m^2 K/W
brandklasse	*flammability*	ISO 13501-1	Bfl-S1
structure	*Konstruktion*	ISO 2424	1/10" level loop pile
composition	*Polmaterial*	ISO 2424	100% PA 6
dossier	*Beschichtung*	ISO 2424	Ceneva® Actionbac®
classement d'usage	*Zusatzeignung*	EN 1307	23 / 32 medium contract use
poids de velours	*Poleinsatzgewicht*	ISO 2424	660 gr/m^2
poids total	*Gesamtgewicht*	ISO 8543	1460 gr/m^2
hauteur du velours	*Polschichtdicke*	ISO 1766	2.8 mm
épaisseur totale	*Gesamtdicke*	ISO 1765	5.1 mm
densité	*Noppenzahl*	ISO 1763	262,000 tufts/m^2
dimensions	*Breite*	CEN/TS 14159	ca. 4 m
résistance thermique	*Wärmedurchlasswiderstand*	ISO 8302	0.10 m^2 K/W
comportement au feu	*Brandverhalten*	ISO 13501-1	Bfl-S1

COLOURS			
122 Phospor	141 Turquoise	151 Aqua	188 Amethyst
123 Copper	142 Bonze	154 Gold	189 Iron
133 Nickel	144 Patina	155 Garnet	199 Bauxite
134 Sulfur	145 Flame	173 Tiger's eye	
139 Silver	149 Mercury	181 Cerulean	

PRODIS RATING AND INFORMATION



EN 14041

EN 1307

PRODIS: AE7FE9F7

DOP: 1025-117540

abZ: Z-156.601-1273

CONTACT INFORMATION

THE NETHERLANDS
(HEAD OFFICE)
NIJVERHEIDSTRAAT 39
NL - 8281 JD GENEMUIDEN
+31 (0)38 385 22 11
INFO@EDELGROUP.NL
WWW.EDELGROUP.NL

UNITED KINGDOM
(UK SALES ONLY)
+44 (0)1422 37 44 17
+44 (0)1422 37 12 26
SALES@EDELTELENZOCARPETS.CO.UK
WWW.EDELTELENZOCARPETS.CO.UK

geproduceerd door / *manufactured by*
fabriqué par / *hergestellt durch*

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.
All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.
Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.
Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.

VERSION: 13-2-2015