




UPEC
CSTB
U3SP3E1C0


10/272



Structure	Moquette à velours Saxony imprimé	Envers	Double dossier	Largeur à la pièce
Construction	Tufted carpet, printed Saxony	Backing	Action back	Width in Roll
Herstellungsverfahren	Getufteter bedruckter Saxony	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle
Fabricagemetode	Getuft tapijt, bedrukte Saxony	Rug	Textielrug	Rollbreedte
Descripción	Moqueta de fibra Saxony estampada	Soporte	Doble soporte textil	Ancho por pieza
Struttura	Moquette velluto Saxony stampato	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksonski drukowana	Podkład	Action back	Szerokosc w rolce
Composition	100% Polyamide	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon
Poolmaterialaal	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte
Composició	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio
Skład runa	100% Poliamid	Trudnozapałnosc	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym	Szerokosc w kuponie
Poids de velours		Classement		Nombre de coloris
Pile weight		Wear Classification	U3SP3E1C0	Colours
Poleinsatzgewicht		Beanspruchung	Classe 33 LC4	Erhältliche Farben
Poolinzetmassa	1200 g/m	Gebruiksklasse	PRODIS N A1EB44F4	Kleurenaantal
Peso fibra		Clasificación	AgBB N Z 156 601 591	Cantidad de colores
Peso felpa		Classificazioni		Numero colori
Gramatura		Klasyfikacja		Liczba kolorów
Poids total - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Pose / Entretien / Traitement
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Totaal gewicht	2285 g/m	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja
Épaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.		
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		
Gesamtdicke	8,5 mm			
Totale massa				
Altura total				
Spessore totale				
Wysokosc całkowita				
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8		
Pile height		Impact sound insulation		
Polhöhe		Trittschalldämmung		
Poolhoogte	5,8 mm	Geluidsreductie	ΔLw 29 dB	
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos		
Spessore felpa		Rumore all'impatto		
Wysokosc runa		Izolacja hałasu uderzeniowego		
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654		
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption		
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad		
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	47 p	Geluidsabsorptie	αw 0.25	
Galga - Densidad (puntos)	185650 p/m	Absorción de los ruidos aéreos		
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica		
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochłanianie dźwięku		
Raccord : Largeur x Hauteur (cm)				
Repeat : Width x Height (cm)				
Rapport : Breite x Höhe (cm)				
Rapport : Breedte x Hoogte (cm)	2.36 x 2.34			
Rapporto : Larghezza x Altezza (cm)				
Rapporto : Larghezza x Altezza (cm)				
Raport : szerokosc x wysokosc (cm)				

Direct access
with smartphone

Échantillons gratuits et documentation
Free samples and documentation
www.balsan.com



BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behoudt zich het recht voor, de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori magari per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori magari per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

EN 14041
CE
DOP: 1009#113444
textile floor covering
EN 1307

Edition : 16/09/2015



Made in France